

**附件 2: HP525J**

	性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
<b>基本性能</b>	熔融指数	230°C /2.16kg	ISO 1133	3.0	g/10min
	屈服拉伸强度		ISO 527	34	MPa
<b>机械性能</b>	屈服伸长率		ISO 527	12	%
	拉伸模量		ISO 527	1500	MPa
	悬臂梁缺口冲击强度	23°C	ISO 180/1A	6	kJ/m <sup>2</sup>
	热变形温度	455Kpa	ISO 75/B	85	°C
<b>热性能</b>	维卡温度	10N	ISO 75/B	154	°C